


Anwendungsgebiete

QuAlSi5 ist geeignet für Verbindungen und Auftragungen an AlSi-Legierungen bis 7 % Si, sowie artverschiedenen Aluminium-Legierungen untereinander.



Richtanalyse

Si	Mn	Fe	Al
5,0	<0,2	<0,4	Rest

Norm / Mechanische Gütwerte

W.-Nr.: 3.2245
Zugfestigkeit: 160 MPa
Streckgrenze: 100 MPa
Dehnung: 15 %

Empfehlung für Grundwerkstoffe

Aluminium – Silizium – Legierungen bis 7 % Si, artverschiedene Al-Legierungen untereinander.

Anwendungen / Notizen
