


## Anwendungsgebiete

**QuNi25** wird für die Verbindungs- und Auftragsschweißung von gut korrosionsbeständigen Stählen, sowie für Mischverbindungen eingesetzt.  
Einsatz bei Medienbelastung durch Schwefel- und Phosphorsäurelösung.



## Richtanalyse

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo	Cu	Fe
<0,02	<0,3	2,5	25,5	41	5	2	Rest

## Norm / Mechanische Gütwerte

W.-Nr.: 2.4655  
Zugfestigkeit:  $R_M$  MPa > 560  
Dehnung: A % > 30

## Empfehlung für Grundwerkstoffe

1.4500, 1.4529, 1.4539, 1.4563, 2.4619, 2.4858

## Anwendungen / Notizen

---

---

---

---

---

---